



MALER

Laatua Viimeistelyyn

CE

Maler Oy Joutsentie 2, 84100 YLIVIESKA
13
DoP: 001DoP2013-07-01

EN 14915:2006+ AC:2007

Ponttiliitoksellinen massiivi mäntypaneeli
93...190 mm x 10...14 mm

Sisätiloissa käytettävä seinä- ja kattopaneeli	
Tiheys ja paksuus	420, 9...14/6...8
Palokäyttäytyminen	D-s2,d2
Formaldehydin vapautuminen	E1
Pentaklooffenoli-pitoisuus	-
Vesihöyryn läpäisevyys	62
Äänen absorboituminen	0,1 / 0,3
Lämmönjohtavuus	0,116 W/m K
Muut tiedot:	www.maler.fi

LAATUKORTTI

MÉA MÄNTYPANEELI

- Paneelissa ei sallita oksia, oksanreikiä, koroja, kaarnarosoja, sydänjuovia, sinistymää, lahoa, hyönteisvahinkoja.
- Paneelissa sallitaan 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 10% aihion pituudesta. Läpimeneviä halkeamia ei sallita. Aihion päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 15% aihion leveydestä.
- Tuotteessa sallitaan muotovikoja seuraavasti yhden metrin matkalla:
Lapevääryys: max. 1 mm/1 m. max. 10 mm/6 m.
Syrjävääryys: max. 1 mm/1 m. max. 10 mm/6 m.
Kierous: max. 1 mm/1 m. max. 10 mm/6 m.
Kupertuminen: max. 2,5% aihion leveydestä.
- Paneelissa sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 50 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 30 mm ja leveys 3 mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
- Sormilohkeamat ja paikat sallitaan. Sormilohkeamat eivät saa olla kuitenkaan läpimeneviä.
- Sallitut mittapoikkeamat:
Paksuus: <20 mm ± 0,5 mm; >20 mm ± 1,0 mm
Leveys: <100 mm ± 1,0 mm; >100 mm ± 2,0 mm
- Tuotteista 95% pitää täyttää laatuvaatimukset.

Mikäli haluatte tasalaatuisempaa ja oksatonta paneelia, tällöin Malerin MDF-paneeli on oikea valinta.

MALER OY

Joutsentie 2 • 84100 YLIVIESKA
Puh. 08 4118 800 • Faksi 08 426 150
maler@maler.fi