



MALER

Laatua Viimeistelyyn



Maler Oy Joutsentie 2, 84100 YLIVIESKA
13
DoP: 002DoP2013-07-01

EN 14915:2006+ AC:2007

Ponttiliitoksellinen massiivi kuusipaneeli
95...120 mm x 14...15 mm

Sisätiloissa käytettävä seinä- ja kattopaneeli

Tiheys ja paksuus 380, 14...15/8

Palokäyttäytyminen D-s2,d2

Formaldehydin vapautuminen E1

Pentaklooffenoli-pitoisuus -

Vesihöyryn läpäisevyys 58

Äänen absorboituminen 0,1 / 0,3

Lämmönjohtavuus 0,107 W/m K

Muut tiedot: www.maler.fi

LAATUKORTTI

VK-KUUSIPANEELI

- Tuotteessa sallitaan enintään kaksi 18 mm:n suuruisia ja kolme 16 mm:n suuruisia oksia metrille. Oksien tulee olla kiinteitä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa. Alle 10 mm:n oksia ei lasketa. Oksien kiinnipysymistä ei taata, osa oksista voi irrota.
- Sallitaan yksi 8 mm:n oksalohkeama kahden metrin matkalla käyttölappeella. Takapinnalla ei rajoituksia.
- Pihkakolot sallitaan joiden pituus on max. 30 mm. Pihkakoloja sallitaan max 2 kpl metrin matkalla. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
- Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 15% laudan pituudesta. Läpimenevät halkeamat sallitaan ainoastaan kappaleiden päissä, pituus enintään tuotteen leveyden mittainen. Pätyypontatun tuotteen päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään puolet tuotteen leveydestä.
- Lylyä sallitaan sen verran, ettei tuotteen asentaminen sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.
- Sydänjuova sallitaan, jos sen pituus on enintään 1/3 tuotteen pituudesta.
- Tuotteessa ei sallita oksanreikiä, koroja ja kaarnarosoja, sinistymää, värivikaa, lahoa, hyönteisvahinkoja, sormijatkoksia eikä paikkoja.
- Tuotteista 95% pitää täyttää laatuvaatimukset.

Mikäli haluatte tasalaatuisempaa ja oksatonta paneelia, tällöin Malerin MDF-paneeli on oikea valinta.

MALER OY

Joutsentie 2 • 84100 YLIVIESKA
Puh. 08 4118 800 • Faksi 08 426 150
maler@maler.fi